

# 里氏硬度计

## 里氏硬度计

型号: HLN11A

### 产品概述:

HLN-11A 里氏硬度计是一种新型的硬度测试仪器,它是根据最新的里氏 (Dietmar Leeb) 硬度测试原理利用最先进的微处理器技术设计而成。HLN-11A 里氏硬度计具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便,测量范围宽的特点。它可将测得的 HL 值自动转换成布氏、洛氏、维氏、肖氏等硬度值并打印记录,它还可配置适合于各种测试场合的配件。HLN-11A 里氏硬度计可以满足于各种测试环境和条件。

### 功能特点

- 可测试六种硬度制 (HV、HRC、HRB、HB、HV、HS), 并且之间可以相互转换
- 可配置六种不同的冲击装置, (D、DC、D+15、C、DL、G)
- 自动识别冲击装置类型 (D、DC、D+15、C、DL、G)
- 按键少, 操作方便, 可直接通过键盘选择测试材料及测试方向
- 打印机与主机可分离
- 可打印测试结果

### 技术参数

功能	参数
可测试硬度制	HL、 HRC、 HRB、 HV、 HB、 HS
测试精度	相对误差±0.8%、示值重复性误差 0.8 (HLD=800) 详情见表二
标准冲击装置	D 型冲击装置 (详情见附件表一)
上下限设置测量范围	(170~960) HLD
可选冲击装置	D/ C /DC / D+15 / DL/ G
同时可配冲击装置数量	一套
计算机接口	无
显示文字	英文
屏幕显示	无背光
测试方向	任意
数据储存	无
测量工件的最大硬度颠值	940HV (D/DC/DL/D+15/C 冲击装置)
测量工件的曲率半径	Rmin=50mm(用异型支承环 Rmin=10mm)
识别功能	自动识别冲击装置类型功能
打印机类型	可拔插针式打印机
测试材料数量	9 种 (不含不锈钢) 详情见附件表一;
自动检测电压	无
电源	充电电池 NIMH4. 8V, 1200mAh
充电器	9V75mA
外型尺寸	270×86×47mm
重量	650g (包括冲击装置和打印机)



北京时代瑞资科技有限公司

电话: 010-67506261 (多线) 52487298 传真: 010-52283941

网址: [www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱: [kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品: 红外测温仪, 硬度计, 超声波探伤仪, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪, 温控数显仪, 红外热像仪

# 里氏硬度计

测试范围表一

材料	硬度制	冲击装置					
		D/DC	D+15	C	G	E	DL
Steel and cast steel 钢和铸钢	HRC	17.9~68.5	19.3~67.9	20.0~69.5		22.4~70.7	20.6~68.2
	HRB	59.6~99.6			47.7~99.9		37.0~99.9
	HRA	59.1~85.8				61.7~88.0	
	HB	127~651	80~638	80~683	90~646	83~663	81~646
	HV	83~976	80~937	80~996		84~1042	80~950
	HS	32.2~99.5	33.3~99.3	31.8~102.1		35.8~102.6	30.6~96.8
Steel 锻钢	HS	32.2~99.5					
CWT、ST 合金工具钢	HRC	20.4~67.1	19.8~68.2	20.7~68.2		22.6~70.2	
	HV	80~898	80~935	100~941		82~1009	
Stainless steel 不锈钢	HRB	46.5~101.7					
	HB	85~655					
	HV	85~802					
GC. IRON 灰铸铁	HRC						
	HB	93~334			92~326		
	HV						
NC、IRON 球墨铸铁	HRC						
	HB	131~387			127~364		
	HV						
C. ALUM 铸铝合金	HB	19~164		23~210	32~168		
	HRB	23.8~84.6		22.7~85.0	23.8~85.5		
BRASS 铜锌合金	HB	40~173					
	HRB	13.5~95.3					
BRONZE 铜锡(铝)合金	HB	60~290					
COPPER 纯铜	HB	45~315					

北京时代瑞资科技有限公司

电话: 010-67506261 (多线) 52487298 传真: 010-52283941

网址: [www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱: [kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品: 红外测温仪, 硬度计, 超声波探伤仪, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪, 温控数显仪, 红外热像仪

# 里氏硬度计

示值误差和示值重复性表二

序号	冲击装置类型	标准里氏硬度块硬度值	示值误差	示值重复性
1	D	760±30HLD	±6 HLD	6 HLD
		530±40HLD	±10 HLD	10 HLD
2	DC	760±30HLDC	±6 HLDC	6 HLD
		530±40HLDC	±10 HLDC	10 HLD
3	DL	878±30HLDL	±12 HLDL	12 HLDL
		736±40HLDL		
4	D+15	766±30HLD+15	±12 HLD+15	12 HLD+15
		544±40HLD+15		
5	G	590±40HLG	±12 HLG	12 HLG
		500±40HLG		
6	E	725±30HLE	±12 HLE	12 HLE
		508±40HLE		
7	C	822±30HLC	±12 HLC	12 HLC
		590±40HLC		

**标准配置：**

主机（含热敏纸打印机） D型冲击装置 随机里氏硬度块（HLD值） 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明  
密码包装箱

**可选配置（异型冲击装置）：**各种冲击装置 经过鉴定的、非HLD值的随机 里氏硬度块 各种异型支承环 数据处理  
软件 通讯电缆

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

网址：[www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱：[kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪